

PRO10D - Especial Interior D2

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
33108768	Blanco	750 gr.	6	5411183036581
33108898	Blanco	5 Kg.	5	5411183037380
33103051	Blanco	20 L (24 kg)	1	5411183001220

DESCRIPCIÓN:

Cola blanca en dispersión a base de poliacetato de vinilo libre de disolventes.

APLICACIONES:

- Pegado de madera, planchas de aglomerado y de acabado, de papel y cartón sobre madera, cartón o cualquier superficie porosa.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso en interior.
- Fuerte adherencia.
- Resistencia a la humedad clasificada D2 según norma DIN EN 204.
- Transparente después de secado.

Tiempo abierto	15 min.
Tiempo prensado	2-4 horas
Fuerza prensado	1-2 kg/cm ²
Densidad	Apx. 1,2 g/ml
Resist. humedad	D1-D2
Rendimiento	Apx. 150 ml/m ²



PRO20D - Especial Interior Rápida D2

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
33108767	Blanco	750 gr.	6	5411183036598
33108899	Blanco	5 Kg.	5	5411183037397
33103057	Blanco	20 L (24 kg)	1	5411183001268

DESCRIPCIÓN:

Cola blanca en dispersión a base de poliacetato de vinilo libre de disolventes.

APLICACIONES:

- Pegado de madera, planchas de aglomerado y de acabado, de papel y cartón sobre madera, cartón o cualquier superficie porosa.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso en interior.
- Fuerte adherencia.
- Resistencia a la humedad clasificada D2 según norma DIN EN 204.
- Transparente después de secado.
- Secado rápido.

Tiempo abierto	15 min.
Tiempo prensado	20 min.
Fuerza prensado	1-2 kg/cm ²
Densidad	Apx. 1,2 g/ml
Resist. humedad	D2
Rendimiento	Apx. 150 ml/m ²



PRO30D - Especial Exterior D3

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
33108769	Blanco	750 gr.	6	5411183036604
33108900	Blanco	5 Kg.	5	5411183037403
33103069	Blanco	20 L (24 kg)	1	5411183001312

DESCRIPCIÓN:

Cola blanca para madera resistente al agua.

APLICACIONES:

- Pegado de madera, contrachapados, chapas de aglomerado y acabado sobre madera, cartón y otros soportes porosos.
- Puertas y ventanas, tanto en interior como exterior.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso exterior e interior.
- Fuerte adherencia.
- Resistencia a la humedad clasificada D3

Tiempo abierto	15 min.
Tiempo prensado	Apx. 1 h
Fuerza prensado	2-3 kg/cm ²
Densidad	Apx. 1,11 g/ml
Resist. humedad	D3
Rendimiento	Apx. 150 ml/m ²



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.