

PRO40D - D4

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
33108766	Beige	750 gr.	6	5411183036611
*33108901	Beige	5 Kg.	5	5411183037410
*33103962	Beige	200 L	1	

DESCRIPCIÓN:

Cola de poliuretano para maderas duras y húmedas. Especialmente adecuado para maderas tropicales y exóticas.

APLICACIONES:

- Encolado de bastidores de ventanas y puertas.
- Encolado de tableros - emparedados, materiales de aislamiento y de elementos constructivos en madera.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso exterior e interior.
- Fuerte adherencia.
- Resistencia a la humedad clasificada D4 según norma DIN EN 204.
- Resistente a la inmersión en agua, incluso salina.

Tiempo abierto	30 min.
Tiempo prensado	3 horas
Fuerza prensado	1 kg/cm ²
Densidad	Apx. 1,11 g/ml
Resist. humedad	D4
Rendimiento	Apx. 150 ml/m ²



PRO45D - Rápida D4

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
33108765	Beige	750 gr	6	5411183036628
33108902	Beige	5 kg	5	5411183037427
*33108873	Beige	200 L	1	

DESCRIPCIÓN:

Cola de poliuretano para maderas duras y húmedas. Especialmente adecuado para maderas tropicales y exóticas.

APLICACIONES:

- Encolado de bastidores de ventanas y puertas
- Encolado de tableros - emparedados, materiales de aislamiento y de elementos constructivos en madera.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso exterior e interior.
- Fuerte adherencia.
- Resistencia a la humedad clasificada D4 según norma DIN EN 204.
- Resistente a la inmersión en agua, incluso salina.
- Secado Rápido: 30/45 minutos.

Tiempo abierto	10 min.
Tiempo prensado	1 min.
Fuerza prensado	1 kg/cm ²
Densidad	Apx. 1,11 g/ml
Resist. humedad	D4
Rendimiento	Apx. 150 ml/m ²



PU CONSTRUCT - Extra Rápida D4

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
32105333	Beige	310 ml	15	5411183035829

DESCRIPCIÓN:

Cola de poliuretano transparente para encolados duros en construcción y que precisen resistencia al agua.

APLICACIONES:

- Todo encolado en el sector maderero.
- Encolados en la industria del mueble.
- Encolados en el sector de la construcción.
- Encolados de materiales aislantes.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso exterior e interior.
- Fuerte adherencia.
- Resistencia a la humedad clasificada D4 según norma DIN EN 204.
- Color beige.
- Secado ultra rápido (10 minutos de prensado).

Tiempo abierto	10 min.
Tiempo prensado	Apx. 10 min.
Densidad	Apx. 1,5 g/ml
Resist. humedad	D4
Fuerza tracción	>10 N/mm ²



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.